

Gyproc® Rifino Top

Finisher voor stucwerk



Rifino Top wordt toegepast voor het glad afwerken van bestaand stucwerk, het repareren van beton en het afwerken van gipskartonplaten.

Voordelen

- zeer glad eindresultaat
- zeer hoog rendement
- ook nat in nat toepasbaar

Beschrijving

	Handmatige te verwerken witte finisher voor stucwerk. Ideaal voor het repareren, egaliseren en glad afwerken van bestaand stucwerk en beton. Tevens geschikt voor het afwerken van naden van gipskartonplaten.
Samenstelling	Gecalcineerde gips, verlicht met perliet en aangevuld met additieven
Herkomst	Saint-Gobain Rigips - Puchberg (A)

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

19/04/2022

Technische data

Producteigenschappen				
Type	NEN EN 13963:2014	lichtgewicht gips-bouwpleister type 3B 3B : voegproduct voor gipsplaten		
Reactie bij brand	NEN EN 13279-1:2009	A1		
DOP nummer		Gyproc_Rifino_Top_LE_0613		
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	papieren zak	5,00 kg 25,00 kg		105 40
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	12		In de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking	

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	stukadoren: 4-4,5 liter/5 kg naden gipskartonplaten: 3,5 liter/5 kg
Rendement	30-35 m ² /mm/25 kg
Verbruik	0,9 kg/m ² /mm
Dikte van de laag	vanaf 0 mm
Totale verwerkingstijd	ca. 60 minuten
Kuip verwerkingstijd	50 minuten
Droogtijd	ca. 1 dag per aangebrachte mm
Verwerkings-temperatuur	Pleister: 5°C - 30°C Ondergrond: > 5°C
De ondergrond moet stabiel, vrij van losse delen en bekistingsolie, stof-, vet-, en vorstvrij zijn.	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

19/04/2022

Gyproc® Rifino Top

Bijkomende informatie

Nazorg

De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond moet minimaal 5 °C en maximaal 30 °C bedragen. De ruimte moet voldoende geventileerd worden, zodat de gips snel en gelijkmatig kan drogen.

Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl