

Water- en vuilafstotende gevelimpregneer op waterbasis



Leveringsvorm

- Can à 5 liter
- Can à 10 liter

Kleur

- Wit, transparant na droging.

Voordelen

- Toepasbaar op lichtvochtige ondergronden
- Minstens 10 jaar werkzaam
- Afplakken van ramen en kozijnen niet noodzakelijk
- Dampregulerend

Productomschrijving

weberklin hamoline is een water- en vuilafstotend, dampregulerend gevel impregneermiddel op waterbasis.

Verbruik
ca. 0,6
l/m²



Gebruiks-
klaar

5 l

10 l

Toepassing

- **weberklin hamoline aqua** aanbrengen op droge of licht vochtige ondergrond.
- Niet in de volle zon en bij temperaturen onder 5 °C verwerken.
- Vers metsel- en voegwerk moet ten minste 14 dagen oud zijn.
- weberklin hamoline aqua is gebruiksklaar en eenvoudig toe te passen op vrijwel elk type ondergrond, zoals o.a. kalkzandsteen, metselsteen, betonsteen, zandsteen en pleisterwerk.
- weberklin hamoline aqua is met synthetische verf overschilderbaar, vuilafstotend, vermindert kalkuittrekking en vorstschade aan steen en voegwerk. Tevens is het alkali- en zuurbestendig (zure regen heeft geen nadelige invloed).

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Borstel het muuroppervlak droog af. De ondergrond dient schoon te zijn. Eventuele beschadigingen en voegwerk herstellen (voegen/ of pleisterwerk dient minimaal 2 weken oud te zijn). Vloeren, dakleer en planten afdekken. Glas en kozijnen beschermen met zeepsop.

AANMAKEN

weberklin hamoline aqua is direct klaar om te gebruiken, moet puur worden toegepast, niet vermengen met water of andere middelen.

VERWERKEN

weberklin hamoline aqua niet onder 5 °C verwerken. Het product is op waterbasis. Bij voorkeur met een lagedrukspuit overvloedig aanbrengen. Bij het gebruik van een kwast op een zwak zuigende ondergrond altijd twee keer, nat in nat, aanbrengen. Werk van beneden naar boven. Bij voorkeur toepassen op een droge ondergrond. Bij toepassing op licht vochtige oppervlakken moet minimaal 0,5 liter **weberklin hamoline Aqua** per m² oppervlak opgenomen worden. Indien dit niet het geval is, dient deze behandeling na enkele maanden te worden herhaald met **weberklin hamoline**.

AFWERKEN

De eerste 5 uur na de behandeling oppervlak beschermen tegen regen.

Verbruik

Minimaal 0,5 liter per m² (bij zeer zuigende ondergronden kan het verbruik oplopen tot 1 liter per m²). 10 liter is goed voor +/- 16 m² en 5 liter voor +/- 8 m² afhankelijk van toepassing en ondergrond.

Gereedschap

Lagedrukspuit en handschoenen.

Technische informatie

- Samenstelling: waterige emulsie van silaan en siloxaan.
- Gebruik: niet onder 5°C verwerken.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l.

Let op

- Eerder geïmpregneerde gevels behandelen met **weberklin hamoline**.
- Niet onder 5°C verwerken.
- **weberklin hamoline aqua** kan van de kozijnen en ruiten worden verwijderd met een zeepsopje en een doek tot 2 uur na het aanbrengen (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Houdbaarheid

weberklin hamoline aqua is 24 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.