

SEALER VOOR HOUT GROTE OPPERVLAKKEN

SNELDROGEND AFDICHTINGSMIDDEL VOOR ALLE HOUTSOORTEN EN HOUTACHTIGE MATERIALEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogend afdichtingsmiddel voor alle houtsoorten en houtachtige materialen.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het afdichten en beschermen van (grote) houtoppervlakken tegen vocht, zwellen, delamineren en houtrot, zoals plaatmaterialen (garantieplaat, multiplex, triplex en betonplex), deuren, kozijnen, dorpels en overige betimmeringen. Ook te gebruiken voor kopse- en (zaag)kanten.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog afdichtend vermogen
- Sneldrogend
- Goed vullend
- 1-component
- Goede indringing en hechting
- Verlengt de levensduur van hout
- Universeel overschilderbaar (na droging)
- Verspuitbaar
- Oplosmiddelvrij; watergedragen
- UV-bestendig
- Duurzaam elastisch
- Reukloos

KEUREN/NORMERINGEN

KOMO: Filmvormende coatings voor toepassing op hout. Certificaat 33002 op basis van BRL 0814.

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: De temperatuur van de werkruimte, de sealer en het materiaal mag niet lager zijn dan +15°C. Niet verwerken bij temperaturen beneden +15°C en boven +35°C. Relatieve luchtvochtigheid min. 50% en max. 85%.

Voorbehandeling oppervlakken: Oppervlak moet droog, schoon, (schuur)stof- en vetvrij zijn. Gladde ondergronden goed opschuren. Rechte kanten afronden.

Gereedschap: Kwast, roller, persluchtpistool of airless spuitapparaat.

VERWERKING

Verdunnen: Indien nodig met water.

Verbruik: ca. 10m²/l bij 40 um droog (1 laag).

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik goed oproeren. Gelijktijdig aanbrengen met een kwast, roller, airless spuitapparaat (spuitdruk 100 bar; nozzle 0,011-0,015 inch) of persluchtpistool (spuitdruk 2-3 bar; spuitopening 1,2-1,4 mm). Bij nabewerking met grondverf en/of aflak is één laag voldoende, anders na droging een tweede laag aanbrengen. Verpakking na gebruik goed sluiten.

Vlekken/resten: Natte vlekken direct met lauwwater verwijderen.

Aandachtspunten: Bij toepassing op bepaalde houtsoorten (iroko, cederhout) bestaat de kans dat inhoudsstoffen de droging vertragen, waardoor vooraf ontvetten noodzakelijk is.

Opslag gereed product: minimaal 48 uur volgens SKH-richtlijn, paragraaf 3.4.4 en volgens SGT-normering binnen maximaal 6 maanden aflakken.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. 30 min (stofdroog). Overschilderbaar na ca. 2 uur. Doordroogtijd minimaal 48 uur.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: Tot +40°C

Overschilderbaarheid: Zeer goed

Vullend vermogen: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Acrylaatdispersie

Kleur: Wit

Viscositeit: ca. 0 mPa.s.

Vastestofgehalte: ca. 52 %

Dichtheid: ca. 1.26 g/cm³

Bijzondere specificaties:

Overspuitbaarheid: zeer goed

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden. Best Before Date (MM/JJ): zie verpakking. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.